

ENDUIT CIM EXTERIEUR

Enduit de ragréage



DEFINITION

Enduit de ragréage à base de liant acrylique à mélanger avec du ciment avant mis en œuvre.

PROPRIETES

Très bonne adhérence sur tous supports hydrauliques.
Peut-être recouvert 48 heures après par un système de peinture ou par un Revêtement Plastiques Epais.

NFT 36005 Famille 3 Classe 2

DESTINATION

Support hydrauliques, Béton, Enduits ciment, Plaques de béton préfabriqués, pâtres imprimés.

APPLICATION

S'applique à l'aide d'une lisseuse en une ou deux passes selon les défauts à rattraper de 0 à 3 mm. On peut éventuellement obtenir un relief en finissant l'application au rouleau nid d'abeille ou néolaine.

Préparation : Mélanger un même poids d'enduit CIM avec du ciment CPJ45 ou HR blanc. Ex. 10 kg d'enduit CIM + 10 kg d ciment.

Mélanger jusqu'à obtention d'un produit homogène. Laisser reposer le mélange 15 mn avant utilisation.

Durée d'utilisation du mélange : 5 heures

Ne pas rajouter d'eau au mélange.

Aptitude au stockage : 3 mois en emballage d'origine pleins et fermés.

CARACTERISTIQUES

Masse volumique.....	1.00+/- 0.05
Consistance.....	Pâte onctueuse
Nettoyage des outils.....	Eau
Consommation.....	Environ 1,1 à 1,3 kg / m ² par mm d'épaisseur.

CONDITIONNEMENT

5KG – 25KG