


IKARLAC

Finition glycérophtalique brillante



DEFINITION

Peinture glycérophtalique de haute qualité.
Aspect brillant lisse.

PROPRIETES

Très bonne résistance à l'extérieur comme à l'intérieur.
Bon brillant.
Bonne lavabilité.
Bon pouvoir opacifiant.

Classement AFNOR
NFT 36 005
Famille I Classe 4a.

DESTINATION

En extérieur :

Sur bois et fer.
L'usure sera plus sensible sur les jets d'eau.

En intérieur :

Dans des locaux soumis à une aération appropriée, sur surfaces verticales et plafonds.

- Bois et dérivés,
- Métaux recouverts d'un primaire antirouille,
- Plâtres et dérivés...

IKARLAC

MISE EN OEUVRE

Préparation des Surfaces :

Elle sera effectuée conformément aux conditions de mise en œuvre prévues au DTU 59-1.

Travaux neufs : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.

Entretien : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Diluant	Matériel	Taux de dilution	Séchage à 20°C, H.N
White Spirit	Brosse ou Rouleau	Prêt à l'emploi	HP : 1 heure Sec: 1 heures Recouvrable : 6 heures
	Pistolet pneumatique	10 à 15%	
	Pistolet Airless	10 à 15%	
Support		Finition	
• Supports neufs : Bois et dérivés, plâtres et dérivés préalablement imprimés avec une couche d'IKARFIX. • Métaux ferreux recouverts d'une couche de primaire antirouille type FERROSOTER. • Anciennes peintures adhérentes.		2 couches d'IKARLAC	
Mise à la teinte : IKARLAC se fait exclusivement en blanc mais peut se teinter avec nos colorants universels. Ne pas dépasser 3%.			

CARACTERISTIQUES

Aspect final du film secBrillant

Masse volumique1,20 ± 0,03 g/cm³

Extrait secEn poids : 65 ± 2 % En volume : 45 ± 2 %

Nettoyage des outilsWhite Spirit

Rendement.....6 à 10 m²/kg

CONDITIONNEMENT

3.5KG - 10KG - 20KG

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité