

IKARSATIN

PEINTURE GLYCÉROPHALIQUE SATINÉE POUR GRANDS TRAVAUX INTÉRIEURS



DEFINITION

Peinture garnissante pour intérieur.
Aspect satiné tendu.

PROPRIETES

Non pénétrant, il n'est pas absorbé sur fonds poreux et a tendance à ne pas provoquer d'embus.

Bon tendu.

Bon pouvoir garnissant et opacifiant.

Grande facilité d'application.

Classement AFNOR

NFT 36 005

Famille I Classe 4a.

DESTINATION

En intérieur, dans les locaux soumis à une aération appropriée, sur parois verticales et plafonds :

- Anciennes peintures adhérentes,
- Bois et dérivés,
- Ciments imprimés,
- Enduits de dégrossissage ou de lissage,
- Métaux recouverts d'un primaire antirouille,
- Plâtres et dérivés.

IKARLAC

MISE EN OEUVRE

Préparation des Surfaces :

Elle sera effectuée conformément aux conditions de mise en œuvre prévues au DTU 59-1.

Travaux neufs : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.

Entretien : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Diluant	Matériel	Taux de dilution	Séchage à 20°C, H.N
White Spirit	Brosse ou Rouleau	0 à 5%	HP : 3 heure Sec: 12 heures Recouvrable : 24 heures
	Pistolet pneumatique	10 à 15%	
	Pistolet Airless	5 à 8%	
Support		Finition	
• Menuiseries, bois, plâtres et dérivés préalablement imprimés avec une couche d'IKARFIX. • Métaux ferreux recouverts d'une couche de primaire antirouille type FERROSOTER. • Anciennes peintures adhérentes.		1 à 2 couches d'IKARSATIN	
Mise à la teinte : IKARSATIN se fait exclusivement en blanc mais peut se teinter avec nos colorants universels. Ne pas dépasser 3%.			

CARACTERISTIQUES

Aspect final du film sec	Satiné
Masse volumique	1,50 ± 0,03 g/cm ³
Extrait sec	En poids : 81 ± 2 % En volume : 62 ± 2 %
Nettoyage des outils	White Spirit
Rendement.....	5 à 8 m ² /kg

CONDITIONNEMENT

4KG - 10KG - 25KG

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité