

MAT 96

PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE MATE POUR GRANDS TRAVAUX INTÉRIEURS



DEFINITION

Peinture mate gélifiée pour travaux intérieurs.
Aspect mat profond, pommelé.

PROPRIETES

D'un aspect mat profond, MAT 96 peut être "chargé" sans couler, ce qui permet de masquer les inégalités et les différences d'absorption des fonds.

Grande facilité d'application due à sa rhéologie thixotrope.

Utilisable en murs et plafonds.

Application à l'Airless pour grands travaux.

Classement AFNOR
NFT 36 005
Famille I Classe 4a.

DESTINATION

Dans locaux soumis à une aération appropriée, sur parois verticales et plafonds.

- Bois,
- Ciments imprimés,
- Enduits de dégrossissage et de lissage,
- Métaux recouverts d'un primaire antirouille,
- Plâtres et dérivés.

Nota : Si l'on veut renforcer la compacité des fonds, remplacer la 1ère couche de MAT 96 par de l'IKARFIX.

IKARLAC

MISE EN OEUVRE

Préparation des Surfaces :

Elle sera effectuée conformément aux conditions de mise en œuvre prévues au DTU 59-1.

Travaux neufs : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.

Entretien : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Diluant	Matériel	Taux de dilution	Séchage à 20°C, H.N
White Spirit	Brosse ou Rouleau	0 à 2%	HP : 1 heure Sec: 5 heures Recouvrable : 24 heures
	Pistolet Airless	0 à 2%	
	Pistolet pneumatique	0 à 5%	
Support		Finition	
• Supports neufs : bois, plâtres. • Métaux ferreux recouverts d'une couche de primaire antirouille type FERROSOTER • Anciennes peintures adhérentes.		2 couches de MAT 96 • Sur fonds absorbants, dilué avec 3 % de WS • Sur fonds non absorbants, dilué avec 1,5 % de WS	
Mise à la teinte : MAT 96 se fait exclusivement en blanc mais peut se teinter avec nos colorants universels.			

CARACTERISTIQUES

Aspect final du film sec	Mat profond
Masse volumique	1,60 ± 0,03 g/cm ³
Extrait sec	En poids : 77 ± 2 % En volume : 52 ± 2 %
Nettoyage des outils	White Spirit
Rendement.....	2,5 à 5 m ² /kg

CONDITIONNEMENT

4KG - 10KG - 25KG

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité