

ONDINEA SATIN

FINITION ACRYLIQUE SATINEE DE QUALITE SUPERIEURE



DEFINITION

Peinture de décoration et de protection à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

Aspect satiné brillant, semi poché.

PROPRIETES

Excellente tenue à l'extérieur comme à l'intérieur.
Très grande résistance aux tâches, salissures et lessivages.
Très bon pouvoir garnissant et opacifiant.
Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité.
Perméable à la vapeur d'eau.
Très grande facilité d'application, rapidité de séchage et de recouvrement
Sans odeur.
Très grande facilité de nettoyage du matériel.

Classement AFNOR - NFT 36005 Famille I Classe 7b2.

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Aspect du film	: Satiné
Masse volumique	: 1.35 +/- 0.03
Extrait sec	: En poids: 56 +/- 2 en volume: 40 +/- 2%
Point éclair	: Néant
Brillant Spéculaire Bs 60°	: 50 +/- 5 %
Rendement	: 7 à 8 m ² /kg selon la nature des fonds et le mode d'application
Teintes	: Blanc et teintes du nuancier Peintures Maestria
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

DESTINATION**En extérieur :**

Parois verticales.

- Anciennes peintures adhérentes compatibles avec un copolymère acrylique en dispersion.
- Maçonneries : crépis, ciment ou béton.

Les acrotères devront présenter un larmier.

En intérieur :

Murs des pièces sèches ou soumises à forte condensation.

- Bois et dérivés,
- Enduits de liants hydrauliques,
- Plâtres et dérivés,
- Toutes les anciennes peintures adhérentes.

MISE EN OEUVRE

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Travaux neufs : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés, selon notre processus d'application.

Entretien : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser la brillance puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Dans le cas où le support comporte des traces de moisissures ou de contamination par des champignons, faire un traitement anticryptogamique.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

METHODE D'APPLICATION

Diluant	Matériel	Taux de dilution	Séchage à 20°C, H.N
Eau	Brosse ou Rouleau	Prêt à l'emploi	Sec: 1 à 2 heure
	Pistolet pneumatique	10 à 15%	Recouvrable : 6 heures
	Pistolet Airless	Prêt à l'emploi	
Support		Finition	
Supports neufs et anciens fonds préalablement fixés avec une couche d'Ikarfix "O" ou "S". Menuiseries, bois, plâtres et dérivés préalablement imprimés.		2 couches d'Ondinée Satin	

CONDITIONNEMENT

3KG - 10KG - 22 Kg

HYGIENE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité