

RESINE MULTICOUCHE v01

Résine epoxy multifonctions sans solvant



DEFINITION

Couche MULTIFONCTIONS époxydique :

- Sans solvant,
- Bi-composant.

DESTINATION

Primaire d'impression pour systèmes époxy et polyuréthane pour sols industriels très sollicités (entrepôts, parkings, laboratoires, centrales nucléaires).

Liant pour la réalisation de "Tiré à Zéro", de mortier de réparation etc,....

Couche d'accrochage pour silices, quartz colorés, granulats antidérapants.

Couche de blocage et de renforcement des dallages béton, en intérieur, neufs ou anciens.

Intérieur / extérieur si recouvert.

PROPRIÉTÉS

Excellent mouillage du support.

Excellente adhérence.

Bonne résistance mécanique.

Dur et antipoussière.

Compatible avec toute finition époxydique et polyuréthane de la gamme STRIASOL.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du film sec	: Brillant
Teinte(s)	: Incolore
Nombre de composants	: 2
Rapport du mélange en poids	: 71/29
Rapport du mélange en volume	: 69/31
Masse volumique	: 1,10 +/- 0,05 g/cm ³
Extrait sec en poids	: 98 +/- 2%
Extrait sec en volume	: 97 +/- 3%
Temps de mûrissement à 20°C	: Néant
Durée de vie en pot du mélange	: 20 à 30 minutes à 20°C 10 à 20 minutes à 30°C
Température du produit à l'application	: Comprise entre 15 et 30 °C
Consommation théorique	: Variable selon utilisation (Primaire, Liant pour Tiré à Zéro ou Mortier ...)
Dilution	: Prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel	: 67-232 v01

RESINE MULTICOUCHE v01

Résine epoxy multifonctions sans solvant

MISE EN OEUVRE

Préparation des surfaces

Carrelage : Préparé par tout moyen mécanique approprié, présentant une rugosité suffisante. Avant d'appliquer, on vérifiera :

- Par sondage, la parfaite adhérence des carreaux sur le support.
- L'état des joints : ceux-ci devront être parfaitement adhérents et étanches (aussi bien au niveau des carrelages que des siphons et autres points particuliers).
- L'absence totale d'humidité de sorte à éviter tout problème ultérieur (cloquage, perte d'adhérence, ...).

Acier : Après dégraissage/lavage éventuels, décapage par projection d'abrasif au degré Sa ½ (selon ISO 8501-1) avec une rugosité profil "moyen G" selon ISO8503-2 (Ra 10/13µm). Appliquer une couche de primaire EPODUX PRIMER 61-134 v01, ou de PRIMODUX H, selon les délais de recouvrement souhaités et ce conformément aux recommandations de nos fiches techniques.

Béton : Conforme aux recommandations du DTU 59-3 concernant la préparation et la qualité des sols avant mise en peinture : support sec, propre, exempt de toute trace de pollution, n'étant pas siège de remontées d'humidité par capillarité et présentant une rugosité suffisante pour l'accrochage du revêtement.

Nota : Dans le cas d'un béton ou d'un carrelage après avoir effectué la préparation de surface, une opération de ratissage peut être rendue nécessaire en fonction de l'état de surface obtenue afin de récupérer la planéité. Cette opération de ratissage est réalisée après application de la couche primaire à l'aide de la RESINE MULTICOUCHE v01 chargée(se reporter au paragraphe "préparation du produit").

Préparation du produit

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

RESINE MULTICOUCHE v01 est livré en kit pré-dosé, 2 composants, non fractionnables, à mélanger intimement au moment de l'emploi comme suit:

Primaire : Mélanger la base et le durcisseur à l'aide d'un malaxeur hélice de façon à éviter toute inclusion d'air dans le mélange. Verser immédiatement le mélange sur le sol puis l'étaler.

Couche de masse ou Tiré à zéro: Si un revêtement épais est souhaité : RESINE MULTICOUCHE v01 est alors chargé avec du quartz. Procéder comme suit : Introduire le QUARTZ 57 dans le mélange (base + durcisseur) préalablement préparé, sachant que pour un kit de 25 kg de base et de durcisseur il faut introduire 25 kg de charge. Puis mélanger à l'aide d'un malaxeur à hélice de façon à éviter toute inclusion d'air dans le mélange. Verser immédiatement le mélange sur le sol, puis l'étaler.

Antidérapant : Si une surface antidérapante est souhaitée alors saupoudrer les granulats, à refus, dans les 15 à 20 minutes qui suivent.

Remarque : dans tous les cas, il est conseillé d'appliquer une couche en fermeture afin de renforcer le système et d'assurer de l'enchâssement des agrégats.

Nombre de couche(s) : selon état du support

DONNÉES TECHNIQUES

Applicable sur	béton	enrobé percolé	acier	enrobé	bois	carrelage
	✓	✓	✓			✓
Couches précédentes	Compatible avec tout primaire époxydique de la gamme STRIASOL					
Couches suivantes	Compatible avec toute finition époxydique ou polyuréthane de la gamme STRIASOL					

RESINE MULTICOUCHE v01

Résine epoxy multifonctions sans solvant



APPLICATION

Fonction/Aspect	Produit	Préparation mélange	Consommation	Matériel d'application
Primaire	RESINE MULTICOUCHE v01	Base et Durcisseur	0,35-0,45 kg/m ²	Rouleau 10-12 mm
Couche de masse	RESINE MULTICOUCHE v01/ QUARTZ 57	Ratio en poids : 1 de mélange (Base +Durcisseur) pour 1 de QUARTZ 57	1,6 à 2 kg/mm/m ²	Spatule dentelée Rouleau débulleur Chaussures à clous
Couche de masse antidérapante	RESINE MULTICOUCHE v01/ QUARTZ 57 + saupoudrage quartz	Ratio en poids : 1 de mélange (Base +Durcisseur) pour 1 de QUARTZ 57 sur lequel sera saupoudré à refus du quartz de granulométrie à définir	1,6 à 2 kg/mm/m ² 4,0 kg/m ² environ	Spatule dentelée - Rouleau débulleur - Chaussures à clous
Mortier de rebouchage	RESINE MULTICOUCHE v01/ Charge pour Mortier ou QUARTZ 57	Ratio en poids : 1 de mélange (Base +Durcisseur) pour 6 à 8 de Charge pour Mortier ou QUARTZ 57	2,25 kg/mm/m ²	Platoir
Plinthes à gorges	RESINE MULTICOUCHE v01/ QUARTZ 57	Ratio en poids : 1 de mélange (Base +Durcisseur) pour 5 de QUARTZ 57	1 kg/ml pour plinthes de 5 cm de haut sur 3 cm	Fer à gorges - Brosse

La durée de vie de la RESINE MULTICOUCHE v01 étant très limitée, il est impératif d'appliquer sans délai le mélange. Dans le cas d'un "Tiré à Zéro", 15 à 30 minutes après l'application, procéder au débullage à l'aide d'un rouleau débulleur à picots.

CONDITIONS D'APPLICATION

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

Température ambiante : Minimum : 10°C / Maximum : 30°C

Humidité ambiante : 80% maximum

Humidité du support : 4% maximum

Température du support : Elle devra être au moins de 10°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation

SECHAGE / RECOUVREMENT

Séchage et hygrométrie < 80%		10°C	20°C	30°C
Sec		8 heures	4 heures	2 heures
Délai de recouvrement	Minimum :	12 heures	6 heures	3 heures
	Maximum :	12 jours	6 jours	3 jours

RESINE MULTICOUCHE v01

Résine epoxy multifonctions sans solvant



PROCÈS VERBAUX

- Classement performanciel : CSTB
- PV Réaction au feu : CSTB ou FCBA
- PV Résistance à l'abrasion, au choc, chimique, Traction, Usure BCA, Dureté Shore : Laboratoire Maestria
- PV Résistance à l'abrasion : CEBTP
- PV Résistance à la traction : CERIPEC
- PV Résistance à la glissance : INRS
- PV Lixiviation : SOCOR
- PV Aptitude à la décontamination : POINTER

SPÉCIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

CE : CE 2007 (1) - EN13813SR (2) - B2,0 (3) - AR0,5 (4) - IR2,5 à IR20 (5) - BflS1àCfl S1 (6)

Marquage CE La norme européenne harmonisée NF EN 13813 « Matériaux de chapes et chapes » est la norme européenne qui définit les exigences applicables au matériau pour chape destiné à la construction de planchers en intérieur. Les systèmes pour chape à base de résine synthétique tombent sous ces spécifications. Ils doivent être marqués selon l'annexe ZA. 3, tableau ZA.1.5 et 3.3 et remplir les conditions du mandat donné de la directive de produits de construction (89/106)

1) Année où le marquage CE a été apposé, 2) SR: Résine synthétique, 3) Force d'adhérence, 4) Résistance à l'usure, 5) Résistance à l'impact, 6) Réaction au feu

Classement AFNOR : Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 6b
Agréments : EDF : Entre comme primaire dans différents systèmes agréés par EDF pour les centrales nucléaires .Inscrit au FNP (Fichier National des Peintures) sous les numéros 398, 399, 400.
COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500 g/l (2010).
 Ce produit contient au maximum 200 g/l de COV

HYGIENE ET SECURITE

Précautions d'utilisation, étiquetage, : Se reporter à la fiche de données sécurité établie selon les directives européennes en vigueur.
transport
Conservation : 2 ans minimum en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit frais et aéré à l'abri des intempéries.

CONDITIONNEMENT

KIT	BASE	DURCISSEUR
4 l	2,75 l	1,25 l
10 l	6,90 l	3,10 l
25 kg	17,75 kg	7,25 kg